



HERDINS HÅRDVAXOLJA

Herdins Hårdvaxolja är ofärgad och baserad på naturliga vegetabiliska oljor och vaxer, som ger både näring och naturlig finish. En torkande olja som är lämpad för ytbehandling av träytor inomhus där höga krav ställs på slitstyrka och vattenavvisning. Den är speciellt användbar på träytor som utsätts för hårt slitage, som till exempel bordsskivor, trappsteg eller golv. Hårdvaxolja kan användas till tidigare oljade eller trärena ytor.



3 FÖRDELAR MED HERDINS HÅRDVAXOLJA

- Ger slitstark yta med träkänsla
- Vatten- och smutsavvisande
- Passar ytor med hårt slitage

Innehåll

Vegetabiliska oljor och vaxer.

Underlag

Träytor inomhus som utsätts för hårt slitage.

Glans

Matt och Ultramatt.

Åtgång

En liter räcker till ca 10-15 m² vid behandling med två skikt.

Förpackning

Plåtburk, 500 ml och 1 L.
Plåthink 2,7 L.

Torktid

Torr 8-10 timmar efter sista skiktet. Ytan kan belastas efter 2-4 dagar.

Art.nr	Produkt	Förpackning
104307	Hårdvaxolja Matt	Pib 500 ml
104309	Hårdvaxolja Ultramatt	Pib 500 ml
102844	Hårdvaxolja Matt	Pib 1 L
102845	Hårdvaxolja Ultramatt	Pib 1 L
102846	Hårdvaxolja Matt	HNK 2,7 L
102847	Hårdvaxolja Ultramatt	HNK 2,7 L

GÖR SÅ HÄR

Förbehandling

För bästa vidhäftning ska ytan om möjligt slipas trärent. Slipa med slippapper 120. Slipa alltid i träets fiberriktning, se till att allt slipdamm avlägsnas.

Applicering

Oljan ska hålla rumstemperatur och röras upp väl före användning.

Behandlingen ska i normalfallet göras i två skikt. Första skiktet appliceras i ett tunt och jämnt skikt med Snappy, Paint & Stain pad eller pensel. Låt första skiktet torka 4-7 timmar. Avlägsna slipdamm noggrant. Applicera därefter ett andra lager i ett tunt och jämnt skikt i träets fiberriktning. Låt torka i 8-12 timmar. Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart efter 10-12 dagar.

Den färdiga ytan kan poleras med polerduk. Ytan kan underhållas med kallt vatten och såpa.

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra verktyg så mycket som möjligt.

Tvätta först med lacknafta, därefter kan redskapen tvättas med såpa och vatten.

Hantering & Lagring

Lagras i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt. Får ej tömmas i avloppet. Innehåller torkande oljor. Risk finns för självantändning av indränkta trasor, trassel, stålull etc.

Använda trasor, trassel, stålull m.m. ska läggas i vatten eller brännas upp.

Avfallshantering

Restprodukt lämnas till miljöstation som färgavfall. Tömnda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

Tänk på att

Ytor behandlade med Hårdvaxolja rengörs med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av såpa. När ytan blir sliten och känns torr och sträv kan den slipas med fint slippapper. Avlägsna allt slipdamm och applicera ett nytt lager Hårdvaxolja.

? KUNDERNAS TRE VANLIGASTE FRÅGOR

Vilka ytor kan jag behandla med Herdins Hårdvaxolja?

Våra hårdvaxoljor fungerar på de flesta träytor så länge som ett gott underarbete har genomförts, läs våra rekommendationer om hur du förbereder din yta. Bästa resultat erhålls på trärena underlag som slipats. Tänk på att underlaget styr slutresultatet.

Vad är skillnaden mellan Hårdvaxolja och Vaxolja?

Hårdvaxolja och Vaxolja har olika mycket skyddande egenskaper. Vaxolja rekommenderas på ytor som inte utsätts för hårt slitage. Hårdvaxoljan lämpar sig till ytor där du vill ha ett förstärkt slitageskydd som t e x golv och trappor.

Måste ytan behandlas 2 gånger med Hårdvaxolja?

För att få hög slitstyrka rekommenderar vi alltid 2 lager.

För mer info gå in på; herdins.se

