



4180 primer



Används för att säkra vidhäftning, bindning och portätning mellan underlag och påföljande skikt såsom spackel- och gjutna skikt, tätskikt samt fästmassa för keramiska plattor.

- Säkrar god vidhäftning
- Inomhus och utomhus
- Kan användas i våta och torra utrymmen

Flytande, akrylbaserad vätska tillsatt med gult färgämne. Används som primer i utspädd skikt på alla sugande underlag i torra och våta utrymmen samt i koncentrerad form på träbaserade underlag.

4180 primer levereras i 1 kg flaskor, 5 kg hinkar och 20 kg. dunke.

Användningsområde

- ✓ Vägg
- ✓ Golv
- ✓ Simbassänger
- ✓ Våtrum
- ✓ Byggnadsdel generellt
- ✓ Balkong
- ✓ Terrass
- ✓ Inomhus
- ✓ Utomhus

Underlag

- ✓ Betonggolv
- ✓ Putsskikt
- ✓ Betongelement
- ✓ Träggolv
- ✓ Lättbetongelement
- ✓ Lättbetongblock
- ✓ Putsad murverk
- ✓ Gipsputs/-spackel
- ✓ Golvavjämning
- ✓ Gipsskivor

Produktbeskrivning

Acrylbaserad finmolekylär primer tillsatt med gult färgämne.

Tekniska data

Densitet:	1-1,08
Torktid vid 18°C före nästa ytbehandling	1-2 timmar
Lämplig arbetstemperatur:	10-18°C
Åtgång	
Utspädd	0,08-0,1 l/m ²
Outspädd	0,1-0,2 l/m ²

Användningsområden

4180 primer användes utspädd med vatten i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten på sugande underlag. På mindre sugande underlag i förhållandet 1 del primer till 2 delar vatten och utspädd på underlag av träskivor. Användes för att säkra vidhäftning mellan underlag och påföljande skikt såsom spackelskikt, gjutna skikt, tätskikt och fästmassa för keramiska plattor.

Underlagstyper

Betong, puts och liknande mineraliskt bundna underlag samt trä- och gipsskivor. Kan också användas på andra underlag – närmare instruktioner finns hos mira byggeprodukter.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fast och fritt från lösa partiklar. Håligheter, sprickor och liknande ska repareras med vat-

tenfast bruk/spackelmasa. Underlaget ska vara fritt från smuts, olja, fett, målarfärg, limrester och liknande.

Utförande

Primerbehandling kan utföras när underlaget är förberett och så torrt att primern kan få vidhäftning mot underlaget. Sugande underlag såsom betong, lättbetong, puts, eller tegel behandlas med 4180 primer, utspädd med vatten i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten, som arbetas väl in i underlaget med borste.

På mindre sugande underlag i förhållandet 1 del primer till 2 delar vatten. På täta och dåligt vidhäftande underlag som målade ytor, keramiska plattor o.d. förbehandlas med 4140 contact primer. Träunderlag primas med utspädd 4180 primer.

Arbetshygieniska förhållanden

Produkten är inte märkningspliktig.

Arbetshygieniska förhållningsregler ska beaktas.

Se för övrigt säkerhetsdatablad.

Förpackningar

1 kg plastflaskor och 7,5 kg plasthinkar.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt och frostfritt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produkter säljs genom byggvaruhandeln och kakelbutiker i hela landet.

Få mer information om miras spackel- och gjutmassa, vattentätning, plattsättning och fogning på www.mira.eu.com