



4140 contact primer

4140 contact primer används för att säkra vidhäftning mellan täta och dåligt vidhäftande underlag samt efterföljande skikt, såsom spackel- och gjutskikt, vattentätning, fästmassa för keramiska plattor m.m.

- Säkrar extremt god vidhäftning
- Inom- och utomhus
- Används i våta och torra rum

Tvåkomponents vidhäftningsprimer för dåligt vidhäftande och täta underlag.

4140 contact primer levereras i 10 kg hinkar som innehåller binder och härdare.

Användningsområde

- ✓ Vägg
- ✓ Golv
- ✓ Våtrum
- ✓ Balkong
- ✓ Terrass
- ✓ Inomhus
- ✓ Utomhus

Underlag

- ✓ Betonggolv, stålglättat
- ✓ Putsskikt, slät yta
- ✓ Betongelement, slät yta
- ✓ Träggolv
- ✓ Målade ytor
- ✓ Keramiska plattor och natursten
- ✓ Terazzo
- ✓ Stål, rostskyddsbehandlat, inomhus

Produktbeskrivning

Tvåkomponents vattenbaserad polymer binderdel och pulverbaserad härdardel.

Tekniska data

Densitet:	1,85 kg/l
Användningstid:	30-40 minuter
Torktid v/18°C och 50% RH till fortsatt ytbehandling:	2-3 timmar
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-25°C
Åtgång, beroende av underlag:	0,5-0,8 kg/m ²

Användningsområden

4140 contact primer är en tvåkomponents blandning av binder och härdare. Blandningen används alltid koncentrerad och får inte förtunnas. Efter härdning kan fortsatt ytbehandling utföras.

Underlagstyper

Produkten häftar mot de flesta icke sugande underlag såsom stålglättad, tät betong, glaserad och oglaserad keramik, terazzo, epoxy, målade ytor etc. Får inomhus endast användas på rostskyddsbehandlade stålplattor.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fast och fritt från lösa partiklar. Hål, sprickor och liknande ska repareras med cementbaserat bruk eller spackelmassa. Underlaget ska vara fritt från smuts, olja, fett, målning, limrester och liknande.

Utförande

Primning ska utföras när underlaget har färdigställts och är tillräckligt torrt för att primern kan få vidhäftning mot underlaget. Olja och fett ska avlägsnas och underlaget ska vid behov högtryckssprutas med varmt vatten för att säkra optimal vidhäftning.

När binder och härdare är noggrant blandade, appliceras 4140 contact primer på underlaget med pensel eller borste.

Blandningen bearbetas väl in i underlaget för att maximal vidhäftning ska uppnås. När primern har härdat efter 2-3 timmar kan fortsatt ytbehandling utföras.

Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.

Arbetshygieniska förhållanden

Produkten är inte märkningspliktig enligt REACH.

Arbetshygieniska förhållningsregler ska beaktas. Om produkten kommer i kontakt med huden ska den avlägsnas med tvål och vatten.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Förpackning

10 kg plasthink.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras, till exempel med en förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandeln och kakelbutiker i hela landet.

Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på www.mira.eu.com